

SCHRENZ

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

Hârtie din 100% fibră reciclată

Hârtia SCHRENZ se produce cu gramajele și dimensiunile:

SCHRENZ		Lățimea bobinei	Diametrul bobinei	
Gramaj, g/m ²			interior	exterior
100	130	minim 500 mm maxim 2800 mm	100 mm	1200-1400 mm
110, 120	170			
Toleranță ± 4%		Toleranță ± 5 mm		Toleranță ± 50 mm

Hârtia se livrează în bobine. Pe baza înțelegerii între client și producător, hârtia SCHRENZ se poate fabrica și cu alte gramaje.

Proprietatea	UM	Metoda de analiză	SCHRENZ				
Gramaj	g/m ²	ISO 536	100 ± 4%	110 ± 4%	120 ± 4%	130 ± 4%	170 ± 4%
Indice plesnire	kPa m ² /g	ISO 2758	1,6 min 1,4				
Umiditate	%	ISO 287	6-9				
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 ⁰ C, conform SR EN ISO 20187:1996.							

Valoarea minimă reprezintă cea mai scăzută valoare medie a unei bobine dintr-un lot de hârtie livrată.

Hârtia se livrează în bobine neambalate, etichetate vizibil cu 2 etichete.

Fiecare bobină are cod unic de bare înregistrat pe etichetă.

Specificația tehnică a intrat în vigoare în **03/2015** și este valabilă până la revizuire.