

BICOLINER

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

hârtie kraft liner pentru stratul de față (hârtie capac constituită din două straturi, din care unul kraft)

Hârtia BICOLINER se produce cu gramajele și dimensiunile:

BICOLINER Gramaj, g/m ²	Lățimea bobinei	Diametrul bobinei	
		interior	exterior
110 140	minim 500 mm maxim 2800 mm	100 mm	1200-1400 mm
115 170			
120 200			
135	Toleranță ± 5 mm		Toleranță ± 50 mm
Toleranță ± 4 %			

Hârtia se livrează în bobine. Pe baza înțelegerii între client și producător, hârtia BICOLINER se poate fabrica și cu alte gramaje.

Proprietate	UM	Metoda de analiză	VALORI TIPICE					
Gramaj	g/m ²	ISO 536	110 ± 4%	120 ± 4%	135 ± 4%	140 ± 4%	170 ± 4%	200 ± 4%
Indice plesnire	kPa m ² /g	ISO 2758	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7
Indice SCT CD	N m/g	ISO 9895	16,0					
Cobb 60 strat față	g/m ²	ISO 535	maxim 40					
Umiditate	%	ISO 287	6-9					
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 ⁰ C, conform SR EN ISO 20187:1996								

Proprietate	UM	Metoda de analiză	VALORI MINIME					
Gramaj	g/m ²	ISO 536	110 - 4%	120 - 4%	135 - 4%	140 - 4%	170 - 4%	200 - 4%
Indice plesnire	kPa m ² /g	ISO 2758	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6
Indice SCT CD	N m/g	ISO 9895	15,5					
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 ⁰ C, conform SR EN ISO 20187:1996								

Valoarea minimă reprezintă cea mai scăzută valoare medie a unei bobine dintr-un lot de hârtie livrată.

Hârtia se livrează în bobine neambalate, etichetate vizibil cu 2 etichete.

Fiecare bobină are cod unic de bare înregistrat pe etichetă.

Specificația tehnică a intrat în vigoare în **03/2015** și este valabilă până la revizuire.