

TESTLINER ALBIT

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

hârtie Testliner dublu strat cu fața albă

SC AMBRO SA produce hârtie TESTLINER ALBIT cu gramajele și dimensiunile:

TESTLINER ALBIT		Lățimea bobinei	Diametrul bobinei	
Gramaj, g/m ²			interior	exterior
120	140	minim 500 mm maxim 2800 mm	100 mm	1200-1400 mm
125	170			
135				
Toleranță ± 4 %		Toleranță ± 5 mm		Toleranță ± 50 mm

Hârtia se livrează în bobine. Pe baza înțelegerii între client și producător, hârtia TESTLINER ALBIT se poate fabrica și cu alte gramaje.

Proprietatea	UM	Metoda de analiză	VALORI TIPICE				
Gramaj	g/m ²	ISO 536	120 ± 4%	125 ± 4%	135 ± 4%	140 ± 4%	170 ± 4%
Indice plesnire	kPa m ² /g	ISO 2758	1,90				
Indice SCT CD	N m/g	ISO 9895	13,5				
Cobb 60 strat față	g/m ²	ISO 535	25 - 45				
Umiditate	%	ISO 287	6 - 9				
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 ⁰ C, conform SR EN ISO 20187:1996							

Proprietatea	UM	Metoda de analiză	VALORI MINIME				
Gramaj	g/m ²	ISO 536	120 - 4%	125 - 4%	135 - 4%	140 - 4%	170 - 4%
Indice plesnire	kPa m ² /g	ISO 2758	1,70				
Indice SCT CD	N m/g	ISO 9895	13,0				
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 ⁰ C, conform SR EN ISO 20187:1996							

Valoarea minimă reprezintă cea mai scăzută valoare medie a unei bobine dintr-un lot de hârtie livrată.

Hârtia se livrează în bobine neambalate, etichetate vizibil cu 2 etichete.

Fiecare bobină are cod unic de bare înregistrat pe etichetă.

Specificația tehnică a intrat în vigoare în **03/2015** și este valabilă până la revizuire.