

## AMBROWELL

### SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

hârtie strat ondulat (hârtie miez) din 100% fibre reciclate

Hârtia AMBROWELL se fabrică cu gramajele și dimensiunile:

AMBROWELL Gramaj, g/m <sup>2</sup>		Lățimea bobinei	Diametrul bobinei	
			interior	exterior
100, 105	135, 140	minim 500 mm maxim 2800 mm	100 mm	1200-1400 mm
115, 120	170			
125	200			
Toleranță ± 4%		Toleranță ± 5 mm		Toleranță ± 50 mm

Hârtia se livrează în bobine. Pe baza înțelegerii între client și producător, hârtia se poate fabrica și cu alte gramaje.

Proprietate	UM	Metoda de analiză	VALORI TIPICE							
<b>Gramaj</b>	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	100 ± 4%	105 ± 4%	115 ± 4%	120 ± 4%	125 ± 4%	135 ± 4%	140 ± 4%	170 ± 4%
<b>Indice SCT CD</b>	N m/g	ISO 9895	15,75							
<b>Indice CMT<sub>30</sub></b>	N m <sup>2</sup> /g	ISO 7263	1,68							
<b>Umiditate</b>	%	ISO 287	6-9							
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 <sup>0</sup> C, conform SR EN ISO 20187:1996										

Proprietate	UM	Metoda de analiză	VALORI MINIME							
<b>Gramaj</b>	g/m <sup>2</sup>	ISO 536	100 - 4%	105 - 4%	115 - 4%	120 - 4%	125 - 4%	135 - 4%	140 - 4%	170 - 4%
<b>Indice SCT CD</b>	N m/g	ISO 9895	15,0							
<b>Indice CMT<sub>30</sub></b>	N m <sup>2</sup> /g	ISO 7263	1,60							
Condiții de testare: Umiditate relativă 50 ± 2% și temperatura 23 ± 1 <sup>0</sup> C, conform SR EN ISO 20187:1996										

**Valoarea minimă** reprezintă cea mai scăzută valoare medie a unei bobine dintr-un lot de hârtie livrată.

Hârtia se livrează în bobine neambalate, etichetate vizibil cu 2 etichete.

Fiecare bobină are cod unic de bare înregistrat pe etichetă.

Specificația tehnică a intrat în vigoare în **03/2015**, și este valabilă până la revizuire.